

POLYKEN[®] Pipeline Coatings

Product Information

「ポリケン」プライマー（リキッドアドヒーズブ）

「ポリケン」#1027

「ポリケン」テープを施工する際は、専用の「ポリケン」プライマーをご使用されることを推奨致します。
「ポリケン」#1027 プライマーは、ブチル系合成ゴムに合成樹脂を加え、有機溶剤に溶解したものです。「ポリケン」#1027 プライマーは、手動によるブラシ施工に適したタイプです。
「ポリケン」#1027 プライマーは配管表面への優れた粘着性を有しており、配管表面が腐食することにより生じるひび割れ(Stress Corrosion Cracking)を、実績のある SCC 禁止剤の含有により防止します。

◆「ポリケン」#1027 プライマーは、対象となる配管、溶接部、フィッティング等の表面を「ポリケン」テープの施工に理想的な、均一で滑らかな粘性状態にします。「ポリケン」#1027 プライマーは手動によるブラシ塗布をお勧め致します。

◆「ポリケン」#1027 プライマーを塗布する配管、溶接部、フィッティング等の表面（素地調整）は、ST2、SSPC-SP3,または SA2、SSPC-SP6 として下さい。

注意：「ポリケン」プライマーは可燃性の物質です。火気の近くに置かないでください。
ご使用前に必ずラベルに記されている注意事項をお読みください。

「ポリケン」#1027 プライマーの特性

特性

主成分 :	ゴム/樹脂
溶剤 :	石油蒸留物、トルエン
加熱残分 :	30%
重量/リットル :	0.83 kg
(重量/ガロン) :	(6.93lb/gal)
粘性 :	中濃シロップ状
引火点 :	+4°C (+39.2° F)
色 :	黒
VOC :	0.58 kg/ℓ
	(4.84lb/gal)
カバーレッジ	
(予想使用量) :	7.38 m ² /ℓ
保存性 :	良好

本資料に記載の内容は、米国Berry Global Group 社の信頼できる実験結果に基づくものです。しかし実際に使用する条件で、必ず同じ結果が得られることを保証するものではありません。また弊社は、提供する参考資料または製品に関して使用者の得た結果に対し、責務もしくは責任を負うものではありません。

「ポリケン」製品 日本総代理店
栄泰産業株式会社